IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Takashi IZUTA

Date

: March 22, 2004

Serial No.

Not Yet Known

Group Art Unit

Filed

March 22, 2004

Examiner

For

SUBSTRATE TREATING METHOD AND APPARATUS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:

In accordance with 35 U.S.C. §119, Applicant confirm the prior request for priority under the International Convention and submits herewith the following documents in support of the claim:

Certified Japanese Application No.:

Japanese Patent Application No. 2003-083180 filed March 25, 2003

EXPRESS MAIL CERTIFICATE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as Express Mail #EV343682993US in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on March 22, 2004

Dorothy Jenkins

Name of applicant, assignee or Registered Representative

Date of Signature

Respectfully submitted,

James A. Finder

Registration No.: 30,173

OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN, LLP

1180 Avenue of the Americas New York, New York 10036-8403

Telephone: (212) 382-0700

JAF:msd

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月25日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-083180

[ST. 10/C]:


[JP2003-083180]

出 願 人
Applicant(s):

大日本スクリーン製造株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年11月 5日

今井原



ページ: 1/E

【書類名】 特許願

【整理番号】 P03X79

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/30

【発明者】

【住所又は居所】 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の

1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】 伊豆田 崇

【特許出願人】

【識別番号】 000207551

【氏名又は名称】 大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093056

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉谷 勉

【電話番号】 06-6363-3573

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 045768

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】 基板処理方法およびその装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 加熱された処理液中に複数枚の基板を一括して浸漬することにより所定の処理を施す基板処理方法において、一括処理される基板の枚数が多くなるに従って、処理液中に基板群を浸漬させる時間を長くすることを特徴とする基板処理方法。

【請求項2】 加熱された処理液中に複数枚の基板を一括して浸漬することにより所定の処理を施す基板処理装置において、

一括処理される基板の枚数を取得する基板枚数取得手段と、

基板の枚数と加熱された処理液中に浸漬させる処理時間との関係を予め記憶している記憶手段と、

記憶手段に記憶された基板の枚数と処理時間との関係を参照して、基板枚数取得手段によって取得された基板の枚数に応じた処理時間を決定する処理時間決定手段と、

処理時間決定手段により決定された処理時間で、加熱された処理液中に基板群 を一括して浸漬させる処理手段と

を備えたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項3】 請求項2記載の基板処理装置において、

前記基板枚数取得手段は、一括処理される基板の枚数を計数する基板枚数計数 手段である基板処理装置。

【請求項4】 請求項3記載の基板処理装置において、前記装置はさらに、

一括処理される複数枚の基板を収納した収納容器が載置される収納容器載置部 を備え、

前記基板枚数計数手段は、収納容器載置部に載置された収納容器内の基板の枚数を計数するものである基板処理装置。

【請求項5】 請求項2記載の基板処理装置において、

前記基板枚数取得手段は、一括処理される基板の枚数を外部装置からデータと して与えられることにより取得するものである基板処理装置。

【請求項6】 請求項2記載の基板処理装置において、

前記基板枚数取得手段は、一括処理される基板の枚数を操作部からキー入力されることにより取得するものである基板処理装置。

【請求項7】 請求項2記載の基板処理装置において、

前記処理手段は、処理時間決定手段により決定された処理時間が経過すると、加熱された処理液中から基板群を引き上げて、その基板群を洗浄液中に浸漬するものである基板処理装置。

【請求項8】 請求項2記載の基板処理装置において、

前記処理手段は、処理時間決定手段により決定された処理時間が経過すると、加熱された処理液を貯留した処理槽に洗浄液を導入して、処理槽中の処理液を洗 浄液で置換するものである基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体ウエハ、液晶表示装置用ガラス基板、フォトマスク用ガラス 基板、光ディスク用基板等の基板(以下、単に「基板」という)に所定の処理を 施す基板処理方法およびその装置に係り、特に、加熱された処理液中に複数枚の 基板を一括して浸漬することにより所定の処理を施す基板処理方法およびその装 置に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来、この種の装置として、半導体ウエハ等の基板の表面に形成されたシリコン窒化膜を選択的にエッチング処理する基板処理装置が知られている(例えば、特許文献 1 参照)。この装置は、加熱された燐酸溶液を貯留した処理槽内に、複数枚(例えば、50枚)の基板をリフターと呼ばれる昇降機構に起立姿勢で保持させ、このリフターを処理槽内に下降浸漬させることにより、基板群を一括処理している。

[0003]

【特許文献1】

特開平11-145107号公報(第1頁、図3)

 $[0\ 0\ 0\ 4]$

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題が ある。

すなわち、シリコン窒化膜のエッチングレートは、燐酸溶液の濃度および温度によって影響を受けるので、その濃度および温度は厳格に管理されているのであるが、一括処理される基板群の単位であるロットが変わると、ロット間でエッチングレートにバラツキが生じるという問題点がある。

[0005]

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ロット間の処理の バラツキを抑制することができる基板処理方法およびその装置を提供することを 目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記従来の問題点を解決すべく鋭意研究した結果、次のような知 見を得た。

すなわち、本発明者は、各ロットを構成する基板の枚数が必ずしも一定ではなく、ロットによって基板の枚数が異なることがあることに着目した。そこで、3枚の基板から構成されるロットと、50枚の基板から構成されるロットとを、それぞれ個別に150℃の燐酸溶液に浸漬し、その直後の燐酸溶液の温度変化を測定したところ、前者のロットでは燐酸溶液の温度変化が1°C未満であったのに対して、後者のロットでは5°C程度の温度変化があった。実際に基板のエッチングレートを測定してみると、前者のロットではエッチングレートが37.96~38.58オングストローム/分であったのに対して、後者のロットでは33.13~33.66オングストローム/分であった。このことから従来のロット間の処理のバラッキは、ロットを構成する基板の枚数の違いによる処理液の温度変化に起因したものであるとの知見を得た。

[0007]

以上の知見に基づく本発明は、次のような構成を備えている。

すなわち、本発明は、加熱された処理液中に複数枚の基板を一括して浸漬することにより所定の処理を施す基板処理方法において、一括処理される基板の枚数が多くなるに従って、処理液中に基板群を浸漬させる時間を長くすることを特徴とする(請求項1記載の発明)。

[(8000)]

本発明方法の作用・効果は次のとおりである。一括処理される基板の枚数が多くなるに従い、これらの基板群が加熱された処理液に浸漬されると処理液の温度が大きく低下する。したがって、処理効率(例えば、エッチングレート)も大きく低下する。本発明方法によれば、処理効率が低下した分だけ、処理時間を延長することにより、各ロット間で適正な処理量を確保して、ロット間の処理のバラッキを抑えることができる。

[0009]

また、本発明は、加熱された処理液中に複数枚の基板を一括して浸漬することにより所定の処理を施す基板処理装置において、一括処理される基板の枚数を取得する基板枚数取得手段と、基板の枚数と加熱された処理液中に浸漬させる処理時間との関係を予め記憶している記憶手段と、記憶手段に記憶された基板の枚数と処理時間との関係を参照して、基板枚数取得手段によって取得された基板の枚数に応じた処理時間を決定する処理時間決定手段と、処理時間決定手段により決定された処理時間で、加熱された処理液中に基板群を一括して浸漬させる処理手段とを備えたことを特徴とする(請求項2記載の発明)。

[0010]

本発明装置によれば、一括処理される基板の枚数が基板枚数取得手段で取得され、その基板の枚数が処理時間決定手段に与えられる。処理時間決定手段は、記憶手段に予め記憶された、基板の枚数と処理時間との関係を参照することにより、一括処理される基板の枚数に応じた処理時間を決定する。この処理時間が処理手段に与えられることにより、加熱された処理液中に基板群がその枚数に応じた処理時間だけ浸漬処理される。その結果、一括処理される基板群の単位であるロット間に基板の枚数のバラツキがあっても、各ロット間の処理のバラツキを抑制

することができる。

[0011]

基板枚数取得手段の構成は特に限定されないが、例えば、一括処理される基板の枚数を計数する基板枚数計数手段で構成することができる(請求項3記載の発明)。基板枚数計数手段は、例えば、一括処理される複数枚の基板を収納した収納容器が、本基板処理装置に備えられた収納容器載置台に載置される場合に、載置された収納容器内の基板の枚数を計数するものが好ましい(請求項4記載の発明)。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

基板枚数取得手段は、上記の基板枚数計数手段の他に、一括処理される基板の 枚数を外部装置からデータとして与えられるもの(請求項5記載の発明)や、一 括処理される基板の枚数を操作部からキー入力されることにより取得するもの(請求項6記載の発明)であってもよい。

[0013]

処理手段の構成は特に限定されないが、例えば、処理時間決定手段により決定された処理時間が経過すると、加熱された処理液中から基板群を引き上げて、その基板群を洗浄液中に浸漬するもの(請求項7記載の発明)や、処理時間決定手段により決定された処理時間が経過すると、加熱された処理液を貯留した処理槽に洗浄液を導入して、処理槽中の処理液を洗浄液で置換するもの(請求項8記載の発明)が好ましい。

[0014]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

図1は、本発明に係る基板処理装置の一実施例の概略構成を示した平面図、図2は、実施例装置の要部の外観斜視図、図3は、制御系の概略構成を示した図、図4は、基板枚数計数機構の要部の外観斜視図である。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

本実施例に係る基板処理装置は、加熱された燐酸溶液中に複数枚の基板W(例 えば、半導体ウエハ)を一括して浸漬することにより、基板Wの表面に形成され たシリコン窒化膜をエッチング処理する装置である。ただし、本発明は、燐酸溶液を用いた処理に限定されず、加熱された処理液であれば任意の薬液(例えば、硫酸)による処理に適用することができる。また、処理の内容も、エッチング処理に限定されるものではない。

[0016]

図1に示すように、この基板処理装置は、大きく分けて、一括処理される基板Wを収納した収納容器Cが載置される収納容器載置部1と、収納容器C内から未処理の基板Wを取り出したり、処理済の基板Wを収納容器C内へ搬入したりする基板移載ロボット2と、基板W群を一括して水平姿勢から垂直(起立)姿勢(あるいは、その逆)に変換する姿勢変換機構3と、この姿勢変換機構3との間で基板W群の受け渡しを行なうプッシャー4と、このプッシャー4との間で基板W群の受け渡しを行なうとともに、基板W群を搬送する基板搬送機構5と、この基板搬送機構5によって搬送されてきた基板W群を一括して処理する処理部6とを備えている。

[0017]

また、収納容器載置部1と基板移載ロボット2との間に、後述する隔壁8の開口8aを開閉するためのシャッター駆動機構7を備えている。このシャッター駆動機構7に、本実施例装置の特徴の一つである基板枚数計数機構30が付設されている(図3、図4参照)。基板枚数計数機構30は、収納容器載置部1に載置された収納容器C内の基板Wの枚数を計数するものである。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

以下、各部の構成を詳しく説明する。

収納容器Cは、複数枚(例えば、25枚)の基板W群を水平姿勢で収納し、その取り出し開口部には容器C内を外部雰囲気と遮断するための蓋Ca(図3参照)が着脱自在に取り付けられている。

[0019]

図2、図3に示すように、収納容器載置部1と処理部6側との間には雰囲気遮断用の隔壁8が介在しており、この隔壁8に基板Wを出し入れするための開口8 aが設けられている。この開口8aに対向するように、収納容器Cが収納容器載 置部1に載置される。基板Wを処理していないとき、開口8aはシャッター9で 閉じられている。

[0020]

基板移載ロボット2は、昇降・旋回・前後の移動が可能な多関節アーム10を備えている。この多関節アーム10の先端部に基板Wを保持する「U」の字状の保持アーム11が多段に設けられている。基板移載ロボット2は、この保持アーム11を使って、収納容器Cに対して基板W群を一括して取り出し、あるいは収納する。もちろん、基板移載ロボット2は、基板Wを一枚ずつ取り出し・収納するものであってもよい。

[0021]

姿勢変換機構3は、支持台12と、この支持台12上に配設されたベース13と、このベース13に軸線P1周りに回動自在に支持された回転台14とを備えている。この回転台14に基板Wを多段に支持する一対の第1保持機構15と一対の第2保持機構16などが備えられている。図示しない駆動機構によって、回転台14は図2に示した水平姿勢と、90度回転した起立姿勢とをとることができる。その結果、第1、第2保持機構15,16で支持された基板W群が水平姿勢から垂直姿勢(あるいは、その逆)に姿勢変換されるようになっている。

[0022]

回転台14の傍らにプッシャー4がある。プッシャー4は、昇降(Z方向)移動および水平(Y方向)移動可能であり、その上部に基板W群を起立姿勢で保持する保持具17が取り付けられている。プッシャー4は、姿勢変換機構3と基板搬送機構5との間で基板W群の受け渡しを行なう。

[0023]

基板搬送機構 5 は、処理部 6 に沿った水平(X方向)移動および昇降移動可能な搬送ロボット 1 8 と、この搬送ロボット 1 8 から水平に延び出た開閉自在の一対の挟持機構 1 9 とを備えている。基板搬送機構 5 は、図 1 および図 2 で示した待機位置で、プッシャー 4 との間で基板W群の受け渡しを行なうとともに、受け取った基板W群を処理部 6 へ搬送する。また、基板搬送機構 5 は、処理部 6 に備えられたリフター 2 0 との間で基板Wの受け渡しを行なう。なお、基板搬送機構

5の待機位置には、一対の挟持機構19を水洗するための一対の水洗槽21が配設されている。この一対の水洗槽21の間隙部にプッシャー4が進入できるようになっている。

[0024]

処理部6は、加熱された燐酸溶液を貯留した処理槽22と、燐酸溶液で処理された基板W群を洗浄処理する洗浄槽23とからなるユニットを2組備えている。また、基板搬送機構5の待機位置の側に乾燥処理部24を備えている。各ユニットには、基板搬送機構5から受け取った基板W群を処理槽22に一括して浸漬させたり、処理された基板W群を洗浄槽23に一括して浸漬させる、昇降およびX方向に水平移動可能なリフター20が備えられている。

[0025]

シャッター駆動機構7は、図3に示すように、2つのネジ送り機構25X、25Zによって、前後動(X方向の移動)および昇降移動する支持アーム26に、シャッター9を連結支持させて構成されている。支持アーム26が上限位置で前進移動すると、図3に鎖線で示すように、シャッター9が隔壁8の開口8aを閉塞する。また、支持アーム26が後退および下降移動することにより、図3に実線で示すように、シャッター9が開けられる。シャッター9には、収納容器載置部1に載置された収納容器Cの蓋Caを開閉かつ保持する図示しない開閉・保持機構が備えられている。これにより、シャッター駆動機構7がシャッター9を開けると同時に、収納容器Cの蓋Caが開けられてシャッター9とともに下降する

[0026]

基板枚数計数機構30は、図4に示すように、シャッター9の上部に配備された進退駆動機構31と、この進退駆動機構31によって前後動される透過型センサ32とを備えている。進退駆動機構31は、連結部材33に螺合する螺軸34を電動モータ35で駆動するネジ送り機構によって構成されている。透過型センサ32は、先端部に投光素子36aを備える投光部材36と、先端部に受光素子37aを備える受光部材37とで構成されていて、これら両部材36,37の基端部は、連結部材33に支持固定されている。さらに、投光部材36と受光部材

37とは、一対のガイド部材38を貫通することによって、摺動自在に案内支持 されているとともに、上下に高さをずらして対向配置されている。

[0027]

また、本実施例に係る基板処理装置は、基板枚数計数機構30によって計数された、一括処理される基板の枚数に応じて、その基板W群を処理槽22に浸漬する時間を制御する制御部40を備えている。

[0028]

以上のように構成された基板処理装置において、複数枚の基板Wを一括して処理する際の動作を説明する。

[0029]

複数枚の基板Wを水平姿勢で収納した収納容器Cが収納容器載置部1に載置されると、シャッター駆動機構7が隔壁8のシャッター9および収納容器Cの蓋Caを開ける。シャッター9が蓋Caとともに下降する時、基板枚数計数機構30の透過型センサ32が前進駆動されて、センサ32の投光部材36および受光部材37が収納容器C内へその内壁に沿って進入する(図4の状態)。この状態でシャッター9が下降すると、投光素子36aから発せられた光は基板Wを横切るごとに遮光される。この光の遮光・透過の変化を受光素子37aが検出し、その検出信号が制御部40へ送られる。制御部40は、透過型センサ32から送られた信号に基づいて、一括処理される基板Wの枚数を検出して、その枚数に応じた処理時間(燐酸溶液への浸漬時間)を決定する。処理時間の決定手順については後に詳しく説明する。透過型センサ32が収納容器Cの下端に達すると、透過型センサ32が後退移動して元の位置に戻る。シャッター9はさらに下降して待機位置で停止する。

[0030]

以上のようにしてシャッター9が開けられると、基板移載ロボット2の保持アーム11が収納容器C内に前進移動して、収納容器C内の基板W群を一括して取り出す。基板移載ロボット2は取り出した基板W群を姿勢変換機構3に受け渡す。このとき姿勢変換機構3の回転台14は水平姿勢にあるので、受け渡された基板W群は第1保持機構15および第2保持機構16によって水平に支持される。

[0031]

基板W群を受け取ると姿勢変換機構3の回転台14はプッシャー4側に向けて90度回転する。これに伴って第1、第2保持機構15,16で支持されている基板W群も90度回転して起立姿勢になる。このときプッシャー4は下降位置にある。続いてプッシャー4が上昇して第1、第2保持機構15,16から基板W群を受け取る。以上でプッシャー4への1回目の基板W群の受け渡しが完了する

[0032]

本実施例では、最大で50枚の基板Wを一括処理できるようになっている。収納容器Cは最大で25枚の基板Wを収納するので、1回目の基板W群の受け渡しが完了すると、別の収納容器Cを収納容器載置部1に載置して上述と同様に、収納容器Cからの基板W群の一括取りだし、姿勢変換機構3への受け渡し、基板W群の姿勢変換、プッシャー4への基板W群の受け渡しを行なう。2回目のプッシャー4への基板W群の受け渡しの際には、プッシャー4は僅かに水平方向(Y方向)に変位した状態で上昇することにより、1回目に受け取った基板W群の隙間に2回目の基板W群の各基板を受け取る。

[0033]

以上のようにして複数枚(本実施例では最大50枚)の基板Wを受け取ったプッシャー4は、一対の水洗槽21の間に設けられた隙間に向かって水平移動する。一対の水洗槽21の間に移動した後、プッシャー4は上昇する。このとき基板搬送機構5は待機位置にあり、一対の挟持機構19は開状態にある。プッシャー4が挟持機構19の下端よりも上方の所定位置に達すると、挟持機構19が閉じる。続いてプッシャー4が下降することにより、プッシャー4上の基板W群が一対の挟持機構19に受け渡される。

[0034]

基板W群を受け取った基板搬送機構5は、処理部6に沿って水平移動して、基板W群を処理部6のリフター20に受け渡す。基板W群を受け取ったリフター20は処理槽22内を下降して、加熱された燐酸溶液中に基板W群を一括して浸漬する。後に詳しく説明するように、一括処理される基板Wの枚数に応じた処理時

間が経過すると、リフター20は上昇して基板W群を燐酸溶液から引き上げる。 続いてリフター20は洗浄槽23まで水平移動し、燐酸溶液で処理された基板W 群を洗浄槽23内の純水中に浸漬する。純水による洗浄処理が終わるとリフター 20が上昇して基板Wを洗浄槽23から引き上げる。引き上げられた基板Wをリ フター20から基板搬送機構5が受け取り、この基板W群を乾燥処理部24に搬 送する。乾燥処理部24に受け渡されて乾燥処理された基板W群は再び基板搬送 機構5に受け渡される。基板搬送機構5は、乾燥処理された基板W群を待機位置 にまで搬送する。

[0035]

待機位置に搬送された基板W群は、上述した基板W群の搬入時とは逆に、基板搬送機構5からプッシャー4に受け渡される。プッシャー4に受け渡された基板W群は、2回に分けて姿勢変換機構3に受け渡される。姿勢変換機構3に受け渡された基板W群は、起立姿勢から水平姿勢に姿勢変換される。姿勢変換された基板W群は、基板移載ロボット2によって収納容器Cに戻される。以上で一連の基板処理が完了する。

[0036]

次に、本実施例の特徴的な構成である、一括処理される基板Wの枚数に応じた 処理時間の制御について説明する。

図3を参照する。基板枚数計数機構30の透過型センサ32で検出された信号は、制御部40の枚数カウンタ41に与えられる。枚数カウンタ41は透過型センサ32の検出信号に基づき、収納容器Cに収納された基板Wの枚数を計数する。上述したように本実施例では、2つの収納容器Cに収納された基板Wを一括処理するので、枚数カウンタ41は、2つの収納容器Cに収納された基板Wの枚数を合算し、その合計を一括処理される基板Wの枚数として処理時間決定部42に与える。したがって、上述した基板枚数計数機構30および枚数カウンタ41は、本発明における基板枚数取得手段の一態様である基板枚数計数手段に相当する

[0037]

一方、本発明における記憶手段に対応する記憶部43は、基板の枚数と、加熱

された処理液(本実施例では燐酸溶液)に浸漬させる処理時間との関係を予め記憶している。本発明における処理時間決定手段に対応する処理時間決定部42は、記憶部43に記憶された基板の枚数と処理時間との関係を参照して、枚数カウンタ41から与えられた一括処理される基板Wの枚数に応じた処理時間を決定する。以下に記憶部43に記憶された基板の枚数と処理時間との関係を説明する。

[0038]

図5を参照する。図5は、記憶部43に記憶された基板の枚数と処理時間との関係を示している。横軸は基板枚数、縦軸は処理時間の補正量である。本実施例では、例えば、150℃に加熱された燐酸溶液中に3枚の基板Wを一括して浸漬して処理したときに、所望のエッチング量を得ることができる処理時間を基準としている。そして、3枚の基板Wを一括処理したときと同じエッチング量を得ることができる処理時間を、8枚、13枚、18枚、23枚、28枚、33枚、38枚、43枚、48枚の各基板W群について実測する。各基板W群の実測処理時間と、3枚の基板Wのとき実測処理時間(基準処理時間)との差を処理時間の補正量として図5の縦軸にプロットしている。

[0039]

ここでは、一括処理される基板Wの枚数が $1\sim5$ 枚なら3枚と同じ処理時間(補正量=0)にし、 $6\sim1$ 0枚なら8枚と、11 ~1 5枚なら13枚と、16 ~2 0枚なら18枚と、21 ~2 5枚なら23枚と、26 ~3 0枚なら28枚と、31 ~3 5枚なら33枚と、36 ~4 0枚なら38枚と、41 ~4 5枚なら43枚と、46 ~5 0枚なら48枚と、それぞれ同じ処理時間(補正量)になるようにしてある。もちろん、一枚単位で処理時間を変えるようにしてもよい。あるいは、基板の枚数と処理時間との関係に近似した関数を記憶しておき、この関数を使って処理時間を決定してもよい。

[0040]

本実施例において、枚数カウンタ41から処理時間決定部42へ一括処理される基板Wの枚数として、例えば「30枚」という計数結果が与えられると、処理時間決定部42は、記憶部43に記憶された図5の関係を参照して、処理時間の補正量として「t5」を得る。そして、3枚の基板Wに対応した基準処理時間T

に補正量 t_5 を加算した処理時間「 $T+t_5$ 」を、30枚の基板Wを一括して処理する場合の適正な処理時間として決定する。

[0041]

図6を参照する。図6は本実施例における処理時間の制御フローチャートである。上述した一括処理される基板枚数の計数は図6のステップS1に、処理時間の決定処理はステップS2に対応する。制御部40は、リフター20が下降して基板W群が加熱された燐酸溶液中に浸漬された時点から経過時間を計測しており、その経過時間がステップS2で決定された処理時間に達したかを監視している(ステップS3)。経過時間が処理時間に達すると、制御部40はリフター駆動部20a(図3参照)に指令を出して、リフター20を上昇させて基板Wを燐酸溶液から引き上げ、次の洗浄処理過程に移行させる。

[0042]

以上のように本実施例によれば、一括処理される基板Wの枚数を計測し、その 枚数に応じた処理時間だけ、基板W群を加熱された燐酸溶液に浸漬して処理して いる。つまり、一括処理される基板Wの枚数が多くなるに従って、燐酸溶液中に 基板W群を浸漬させる時間を長くすることにより、基板W群の浸漬による燐酸溶 液の温度低下に起因したエッチングレートの低下を補償している。その結果、基 板枚数が異なるロットを処理した際に、加熱された燐酸溶液の温度低下の幅に差 が生じても、その温度差は処理時間の長短によって補償されるので、ロット間の エッチング量のバラツキを抑えることができる。

[0043]

本発明は、上記の実施例に限らず、次のように変形実施することもできる。

(1)上記の実施例では、一括処理される基板の枚数を取得する基板枚数取得手段を、基板枚数計数手段(基板枚数計数機構30と枚数カウンタ41)で構成した場合を例に採った。しかし、基板枚数取得手段は基板枚数計数手段で構成される場合に限らない。例えば、半導体製造工程において、本実施例装置の上手側に位置する外部装置、あるいは工程全体を管理する管理装置から本実施例装置の制御部40へ、一括処理される基板Wの枚数をデータ伝送するようにしてもよい。あるいは、本実施例装置を扱うオペレータが、本実施例装置に備えた操作部(図

示せず)から、一括処理される基板の枚数をキー入力で与えるようにしてもよい。

[0044]

(2)上記の実施例では、収納容器載置部1に1個の収納容器1が載置される場合を例に採ったが、複数個の収納容器Cが載置されるように構成してもよい。この場合、各収納容器Cに対応して基板枚数計数機構7が配置される。また。基板移載ロボット2を収納容器載置部1に沿って水平移動可能に構成し、各収納容器Cに対して基板Wの出し入れを行なうように構成してもよい。

[0045]

(3)上記の実施例では、透過型センサ32を使って収納容器C内の基板Wの枚数を検出したが、これは例えば、反射型の光学式センサ、あるいはCCDカメラなどで検出するものであってもよい。

[0046]

(4)上記の実施例では、基板枚数計数機構30をシャッター9の上部に配設したが、基板枚数計数機構30をシャッター9とは別体に設置してもよい。また、 基板枚数計数機構30を基板移載ロボット2に搭載するようにしてもよい。

[0047]

(5)上記の実施例では、基板W群を水平姿勢で収納した収納容器Cが収納容器 載置部1に載置されたが、基板W群を起立姿勢で収納した収納容器Cを収納容器 載置部1に載置するものであってもよい。この場合、姿勢変換装置3が不要にな る。

[0048]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、一括処理される基板の枚数 に差があることにより、加熱された処理液に基板群を浸漬させたときの温度低下 の幅に差が生じて処理効率(例えば、エッチングレート)に変動が生じても、その変動は一括処理される基板枚数に応じた処理時間によって補償され、トータル としての処理量(例えば、エッチング量)は略同じになるので、基板枚数が異なるロット間の処理のバラツキを抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る基板処理装置の一実施例の概略構成を示した平面図である。

【図2】

実施例装置の要部の外観斜視図である。

【図3】

制御系の概略構成を示した図である。

【図4】

基板枚数計数機構の要部の外観斜視図である。

【図5】

基板の枚数と処理時間との関係を示した図である。

【図6】

処理時間の制御フローチャートである。


【符号の説明】

- W … 基板
- C … 収納容器
- 1 … 収納容器載置部
- 6 … 処理部
- 20 … リフター
- 30 … 基板枚数計数機構
- 32 … 透過型センサ
- 40 … 制御部
- 41 … 枚数カウンタ
- 42 … 処理時間決定部
- 4 3 … 記憶部


【書類名】

図面


【図1】




[図2]




【図3】




【図4】



【図5】



【図6】



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 基板の枚数が異なるロット間の処理のバラツキを抑制する。

【解決手段】 加熱された燐酸溶液中に複数枚の基板を一括して浸漬することによりエッチング処理を施す基板処理装置であって、収納容器Cから基板W群を取り出すときに、基板枚数計数機構30および枚数カウンタ41によって一括処理される基板Wの枚数を計数する。処理時間決定部42は、記憶部43に予め記憶された基板枚数と処理時間との関係を参照して、計数された基板Wの枚数に応じた処理時間を決定する。一括処理されるロットの基板枚数に応じて処理時間が調整されるので、ロット間で基板枚数が異なってもロット間のエッチング量のバラッキを抑えることができる。

【選択図】

図 3



特願2003-083180

出願人履歴情報

識別番号

[000207551]

1. 変更年月日

1990年 8月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の

1

氏 名

大日本スクリーン製造株式会社